

اداء النحر لمتراكبات السليكون المطاطي الممتلى بنترات البورن كمواد لمظلات العازلات الخارجية

D1-308

ترجمة: أ.د. لؤى سعد الدين نصرت
مراجعة: أ.د. اهداب المرشدى

الملخص

✓ تعتبر العازلات الخارجية من أهم المكونات لخطوط الجهد العالي واداءها يلعب دورا مهما في التصميم لاستمرارية القوى الكهربائية في خطوط النقل للجهد العالي (EHV) والجهد الفائق (UHV) لخطوط النقل يعتبر اداء العازلات تحت الظروف الرطبة أو الملوثة لكونه المفتاح الرئيسي في اختيار العازلات.

✓ العازلات البوليمارية أو المترابطة تكون اكثر أداء عن العازلات السيراميكية تحت الظروف الرطبة والملوثة حيث أن أسطحها تكون اكثر كرهاً للماء في الطبيعة .

✓ عمر العازلات المترابطة مرتبط بأداء النحر والتآكل في البيئة الملوثة وكما هو شائع في تشغيل العازلات البوليميرية أن تكون مملوثة بثلاثي هيدرات الألومنيا (ATH) في حجم الميكرو حتى 60% من الوزن لتحسين اداء العزل من النحر والتآكل .

✓ ولكن احيانا تقود الى تدهور بعض الخصائص المرغوبة للعازلات .

✓ في هذه الدراسة، مادة من مترابك البوليمر والتي تحسن التوصيلية الحرارية وانها متناسبة في الاستخدام لمواد المظلات الخارجية ولاستنتاج مترابك البوليمر تم اختيار السليكون المطاطي كبوليمر اساسي واختبار المادة المائنة وهي نترات البورن.

✓ اداء التآكل لمادة السليكون المطاطي المضاف إليه نترات البورن تم دراسته باستخدام اختيار السطح المائل تبعاً للمواصفات (IEC 60587) لمدة ستة ساعات .

✓ طريقة تثبيت جهد النحر قد استخدمت ومعدل تدفق الملوث كان ثابت عند 0.15 مللى لتر/ دقيقة، والتوصيلية 2.5 مللى سيمنز/ سم .

- ✓ الجهد المستخدم 2.5 كيلو فولت للحصول على مجال كهربى قريب من ظروف التشغيل الفعلية.
- ✓ تيار التسريب لمدة دقيقتان عند البداية بالإضافة إلى كل ساعة يقاس باستخدام نظام تسجيل البيانات .
- ✓ قيم الجذر التربيعي المتوسط (rms) للتيار قد تم حسابها من موجة التيار تم الحصول عليها .
- ✓ كل اختبار اجرى لخمسة عينات والقيمة المتوسطة قد حصل عليها بهدف الوصول على افضل تيار تسريب.
- ✓ توزيع المالى في المتراكب حل بمساعدة الماسح الميكروسكوبى الالكتروني (SEM) ايضاً (SEM) استخدم لتحليل منطقة التآكل للعينات ممثلة والغير ممثلة.
- ✓ من التحليلات اصبح واضحاً جداً كمية الشروخ القليلة الموجودة في العينات المضاف الية المالى مقارنة بالعينات التى لم تحتوى على المالى وبها شروخ كثيرة وتقل نسبة الشروخ بالعينات بزيادة نسبة وزن المالى (wt %) .

✓ اظهرت قياسات تيار التسريب خلال الفترة الأولية أن تيار التسريب قليل للمتراكبات المحتوية على مالى نترات البورن ذو حجم الميكرو مقارنة بالعينات الغير مائة.

✓ قياسات تأكل الحجم للعينات اوضحت ان أداء المتراكبات الجديدة تكون أفضل من العينات المائة بواسطة (ATH) .

✓ اداء المتراكبات الميكرو المحتوية على 5% من الوزن (wt %) أعطت نتائج مقارنة بالمتراكبات النانو وثلاثي هيدرات الالومنيا (ATH) التقليدى ملء بمركب ميكرو عند تحميل أعلى.

مفاتيح الكلمات

تآكل - نحر - اختبار السطح المائل - العازل البوليمر - متراكب بوليمر .

المقدمة

- تعتبر العازلات الخارجية من أهم المكونات لخطوط الجهد العالى وأداءها يلعب دورا مهما لإستمرارية القوى الكهربائية فى خطوط النقل .
- الجهد العالى (EHV) والجهد الفائق (UHV) لخطوط النقل يعتبر أداء العازلات تحت الظروف الرطبة او الملوثة لكونه المفتاح الرئيسى فى اختيار العازلات .
- تستخدم العازلات السيراميك فى محطات توزيع القوى وخطوط النقل من اكثر من 100 عام حيث أنها قوية ميكانيكيا ، وثباتها حراريا.
- ولكن فى خطوط النقل للجهد العالى والجهد الفائق تعتبر العازلات السيراميك اختيار غير مجدى لكونها ثقيل جداً ومطعم للقناصة وذات خواص شرهه للماء والتي تقلل قيمة الانهيار السطحى .
- حالياً يتم استبدال العازلات السيراميك بعازلات البوليمر بسبب وزنها الخفيف وتقليل تكلفة النقل والتعليق وتقاوم ايضاً القناصة واكثر تصدياً للتلوث والكراهية للماء.

- **عديد من المميزات للعازلات البوليمارية ولكن بعض من المشكلات مثل النحر والتآكل لمواد المظلات ، والتدمير من الكورونا والسطح الهش.**
- **تآكل بطيئ لمادة المظلات يصل نهائياً الى داخل القضيبي FRP والذي يمكن أن يؤدي الى الانهيار نتيجة الكسر بالهشاشة للقضيبي FRP حيث أن الماء يتوغل داخل القضيبي من خلال المنطقة المتآكلة .**
- **وهي واحدة من الأشياء المعنية للعازلات البوليمارية لأنها تقود الى انهيار ميكانيكي للعازلات لذا خلال تلك الدراسة نستعرض تصنيع متراكبات بوليمارية جديدة تعطى أداء أفضل للتآكل والنحر .**
- **واختير السيليكون المطاطي كبوليمار أساسي في الدراسة الحالية. والتطبيق السائد ، تزويد العازلات البوليمارية بمالينات في حجم الميكرو مثل ثلاثي هيدرات الالومينا بنسبة وزن تصل حتى 60% (wt) لتحسين أداء التآكل والنحر للعازل .**

- ولكن هذا احياناً يؤدي الى تدهور بعض الخصائص المرغوبة للعازل مثل مقدار شدة العزل الكهربى - الشد الميكانيكى - المرونة.
- المقاومة للتآكل عن العازلات مرتبطة بالتوصيلية الحرارية لمادة المظلات العازلة. التوصيلية الحرارية للبوليمارات يمكن ان تتحسن بأضافة مالينات لتصل الى توصيلية حرارية عالية .

- نترات البورن تعتبر ذات توصيلية حرارية، كثافة قليلة، صلادة منخفضة، وخصائص عازلية ممتازة واختيرت كمادة مألئة في هذه الدراسة الحالية .
- الدراسة أهتمت بالمتراكبات من السيليكون المطاطي مضاف اليه مائى من النانو والميكرو (نترات البورن) بهدف تحسين التوصيلية الحرارية بزيادة حجم المائى متراكب جديد تم دراسته لاداء النحر والتآكل عن طريق اختبار السطح المائل بمواصفة IEC60557
- قياسات كمية التآكل وتيار التسرب تظهر تحسن الاداء للمتراكب الجديد وازضافة المائى محدودة حتى 5% من الوزن (wt %).

المواد

- تم تحضير عينات SR المملوءة وغير المملوءة لاختبار السطح المائل باستخدام مادة مطاط السيليكون (RTV) المفلجن بدرجة الحرارة الغرفة تحتوي مادة RTV SR على مكونين وبالتحديد 'A' RTV و 'B' RTV وكلاهما لهما نفس الكثافة البالغة 0.97جم/سم مكعب.
- المكون 'A' هو cross linker ومكون 'B' هو المحفز البلايني platinum-based catalyst
- البوليمر يملأ بجزيئات نترات البورون ذات حجم ميكرون لهذه الدراسة.
- ويكون متوسط حجم جزيئات نترات البورون 1ميكرون متر .

إعداد العينة

- يجب أن تكون مكونات 'A' RTV SR و 'B' بالإضافة إلى المواد المائلة مسبقة التهيئة قبل تحضير العينات.
- تم الاحتفاظ بمكونات 'A' RTV و 'B' تحت ضغط (2-10⁸) Torr لمدة 24 ساعة على الأقل لإزالة الهواء والرطوبة من المواد.
- تم حفظ المائل في درجة حرارة عالية 150°C لمدة يوم واحد على الأقل لإزالة الرطوبة من المواد المائلة.
- مكونات 'A' RTV و 'B' تم خلطها بنسبة 1:3 لتحضير العينات.
- الكمية المطلوبة من المائل يتم وزنها باستخدام ميزان رقمي دقيق بدقة قراءة تبلغ 0.1 مجم.
- تم تفريق المادة المائلة في مصفوفة البوليمر عن طريق الخلط الميكانيكي بمعدل 600 دورة في الدقيقة ولمدة 3 دقائق.
- بعد ذلك يتم إضافة كمية مكون 'B' المطلوبة للمائل وخلطها جيدًا.
- ثم يجفف الخليط لإزالة فقاعات الهواء المحاصرة.

إعداد العينة

تم سكب الخليط ثم سخن بدرجة حرارة (60) درجة مئوية لتسريع عملية المعالجة ومنع المائي من الاستقرار في قاع العينة.

تم إجراء المعالجة على مرحلتين عن طريق حفظ القالب في الفرن لمدة 24 ساعة .

أول 4 ساعات تم الاحتفاظ بالقالب عند 150°C وال 20 ساعة التالية تم خفض درجة الحرارة والحفاظ عليها عند 130°C تم بعد ذلك الاحتفاظ بالعينة بالمعالجة في فراغ لمدة 24 ساعة قبل إجراء اختبار IP.

اختبار السطح المائل

- تمت دراسة عينات SR الخالية من المائي وكذلك عينات المتراكبات بحجم 1ميكرون من خلال إجراء اختبار IP وفقاً للمواصفة IEC 60587، الرسم التخطيطي للإعداد التجربة في الشكل 1.
- يتم استخدام طريقة الجهد الثابت لتتبع الجهد و يتم الحفاظ على الجهد عند 2.5 كيلو فولت تيار متردد .
- يتم تحديد هذا الجهد للاختبار منذ تشغيل المجال الكهربائي عند سطح العينة و هذا الجهد أقرب إلى ذلك الموجود في الظروف البيئية.
- الاختبار أجري لمدة 6 ساعات . عندما يتم تطبيق الجهد الكهربائي عبر العينة ، يكون موصل يسمح له بالتدفق فوق العينة لمحاكاة البيئة الملوثة .
- تم تحضير المحلول الموصل بإضافة NH_4Cl وعامل ترطيب غير أيوني non-ionic wetting agent iso-octyl phenoxy polyethoxy ethanol الفينوكسي بولي إيثانول إلى الماء المقطر وفقاً لمعيار الموصلية وتم تعديل المحلول إلى 2.5 ملي سيمنز / سم .




Fig. 1. Schematic of the test set up for the IP testing.

- معدل تدفق المحلول ثابت عند 0.15 ملي لتر / دقيقة بتعديل سرعة المضخة التمرجية .
- المقاومات المتصلة على التوالي $R1 (2M\Omega)$ و $R2 (2 k \Omega)$ مقسم جهد لقياس جهد الخرج ومقاوم عرض التيار $R_{CVR} (330 \Omega)$ لقياس تيار التسرب .
- يتم اختبار 5 عينات من الغير مملوءة و المتراكبات الميكرو لمدة 6 ساعات .
- At least 5 samples each of the unfilled and micro composite samples are tested for 6 hours.
- بمجرد اكتمال الاختبار تقاس الكتلة المتأكلة بملء المنطقة المتأكلة بمعجون بلاستيك ذي كثافة معروفة و بالتالي معرفة الكتلة والكتلة المتأكلة المقابلة للمادة .

قياس التسرب

تم الحصول على تيار التسرب لمدة دقيقتين في بداية التجربة وعند كل فاصل زمني مدته ساعة حيث ينخفض الجهد عبر مقاومة 330 أوم بمساعدة كمبيوتر قائم على نظام الحصول على البيانات ثماني القنوات (DAQ) تم استخدام برنامج LabVIEW والمحرك المرتبط به لنظام DAQ ودقة ساعة نظام DAQ المستخدمة هي 0.5 ميكرو أمبير .

تحليل المجهر الإلكتروني الماسح (SEM)

تم استخدام SEM لدراسات تشتت المالى وتحليل المنطقة المتأكلة و للحصول على شكل الجسيمات

نتائج ومناقشة

تحليل SEM

- يعد تشتت المالى المنتظم مهمًا لتحسين أداء المتراكبات وتم إعطاء صورة SEM التي توضح التشتت بنسبة 5wt% BN في الشكل 2 وهي مرضية .
- يتم أيضًا تحليل منطقة العينات غير المملوءة والمملوءة وأظهرت صور SEM في الشكل 3.
- ويتضح من الصورة أن التشققات المتكونة للعينة غير المملوءة تكون أكثر بروزًا من التشققات المملوءة وتتكون شقوق صغيرة جدًا في حالة العينات المملوءة بنسبة 5wt%.
- في هذه الحالة كانت المادة التي تمت إزالتها من العينة أقل وبالتالي يكون عمق التآكل قليل أيضًا .







Fig. 2. SEM picture showing the filler dispersion for 5wt% BN filled sample



(a)



(b)



(c)

Fig. 3. SEM picture showing the eroded region of (a) unfilled (b) 2wt% BN filled and (c) 5wt% BN filled samples.




Fig. 4. Photographs of (a) unfilled (b) 2wt% BN filled and (c) 5wt% BN filled samples after 6 hours of IP testing.

الكتلة المتآكلة

- في البداية شوهد وميض على طول مسار تدفق المحلول الموصل من أعلى القطب الكهربائي إلى القطب المؤرض.
- بعد بضع دقائق، بسبب التسخين الناتج عن الوميض، تبخر الماء قبل وصوله إلى القطب الكهربائي وتشكل الشريط الجاف من القطب المؤرض.
- بعد ذلك ، يُرى القوس الكهربائي متجذرًا بالقرب من القطب الكهربائي و يبدأ التآكل في البدء في هذه المنطقة.
- ظهرت الومضات بمجرد تحميل الجهد على العينات غير المملوءة بينما يستغرق بضع دقائق للعينات المملوءة.
- تأخر ظهور الوميض، بدأ التآكل بعد 3 أو 4 ساعات للعينات المملوءة، بالنسبة للعينات غير المملوءة ، بدأ التآكل بعد ساعة واحدة.
- من الشكل يتضح أن الأماكن التي حدث فيها التآكل هي أقل بكثير للعينات المملوءة . طول المنطقة المتآكلة والعمق الذي يصل إليه حدوث تآكل أعلى بكثير في حالة العينة غير المملوءة .
- طول وعرض التآكل للمنطقة المتآكلة والكتلة المتآكلة في جدول 1 . والتخفيض في الكتلة المتآكلة من العينة المملوءة إلى 5wt% مقارنة بالعينة غير المملوءة موضح في الشكل 5.

Table. I. The details of the length of the eroded region, width of erosion and eroded mass for the unfilled and the filled samples.

	Unfilled SR	SR filled with 2 wt% BN	SR filled with 5wt% BN
Length of erosion between electrodes (mm)	26	14	11
Width of erosion (mm)	14	7	8
Eroded mass (mg)	465	120	37




Fig. 5. Eroded mass after 6 hours of IP test for unfilled, 2wt% BN filled and 5wt% BN filled samples.

دراسات تيار التسرب

- ✓ تم رصد تيار التسرب من خلال العينة أثناء اختبار IP في البداية وفي كل ساعة لاحقة باستخدام نظام DAQ .
- ✓ الجذر التربيعي لمتوسط القيم لتيار التسرب تم حسابه من شكل موجة التيار الذي تم الحصول عليه.
- ✓ كان تيار التسرب أقل في العينات المملوءة بالمقارنة مع العينات الغير مملوءة .
- ✓ عندما يبدأ التآكل ، زاد التيار إلى قيمة أكبر ومع تقدم التآكل ظلت ثابتة إلى حد ما.
- ✓ قيمة الجذر التربيعي لمتوسط القيم لتيار التسرب لمدة دقيقة واحدة في كل ساعة من اختبار IP يظهر في الشكل 6.
- وأشكال الموجات لتيار التسرب في الساعة الثانية للموجة والخامسة للموجة بعد بداية الاختبار لعينة مملوءة بنسبة 5(wt.)% بالوزن يظهر في الشكل 7.






Fig. 6. One-minute r.m.s leakage current measured at one-hour interval during the IP test for unfilled, 2 wt% BN filled and 5 wt% BN filled SR samples.



(a)



(b)

Fig. 7. Waveforms of leakage current during IP test of 5wt% BN filled sample (a) at 2 hours (b) at 5 hours.

الخلاصة

من الدراسة أعلاه يتضح أن أداء متراكب السيليكون المطاطي تآكل بنسبة صغيرة عندما حمل ببنترات البورون بحجم ميكرون .

أفضل بكثير بالمقارنة مع السيليكون المطاطي غير المحمل.

التحسن الملحوظ يكون أفضل للمتراكبات التقليدية المملوءة ATH والمتراكبات النانوية المذكورة في المرجع [10] .

تعتبر معالجة المركب الصغير أسهل من المتراكبات النانوية و تحميل المالى المطلوب منخفض جداً .

يعتبر تحضير المتراكبات المايكرومترية اسهل بكثير من المتراكبات النانومترية وخاصة المحملة بمالى بكمية قليلة جداً .

ولن يؤثر على الخواص الكهربائية والميكانيكية الاخرى بشكل كبير .ومن ثم فهو الاختيار الافضل للمواد المتراكبة الجديدة للعازلات الخارجية .